

MARBLE OXFORD PULIDO GLOSS



Tipología | Marmolizado
Acabado | Pulido
Formato | 60x120
Aplicación | Piso
Medio ambiente | Interior
Caras | 6
Variación tono | V2
Uso | Comercial Moderado

Formato 60x120

Porcelanato | Espesor 7,0 mm | Rectificado



CONTRACTILE

MARBLE OXFORD PULIDO GLOSS

CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO DE ACUERDO A LA NORMA: ABNT NBR 13818, ISO 13006, ISO 9001
Superficie pulida según ANSI A326-3-2021 se clasifica como ID que es para zona interior seca ya que su valor DCOF siempre está por debajo de 0,42.

REFERENCIA: Marble Oxford Pulido Gloss

Absorción de agua		≤ 0,5%	ISO 10545-3
Módulo de ruptura		≥ 35 N/mm²	ISO 10545-4
Fuerza de ruptura		≥ 1300N	ISO 10545-4
Resistencia a la abrasión (PEI)		Clase 3	ISO 10545-5
Resistencia al choque térmico		Resiste	ISO 10545-9
Resistencia al hielo		Resiste	ISO 10545-12
Coeficiente estático de fricción	Seco	≥ 0,50	ASTM-C 1028
	Mojado	≥ 0,30	
Coeficiente dinámico de fricción	Seco	≥ 0,25	ANSI A326,3
	Mojado	≥ 0,20	
Resistencia química		Sin daños	ISO 10545-13
Reistencia a la mancha		Resiste	ISO 10545-14

VARIACIONES DIMENSIONALES		ESPECIFICACIONES	ESTANDAR
Longitud		1200 ± 0,1% (O Máx ± 1,0)	ISO 10545-2
Ancho		600 ± 0,1% (O Máx ± 1,0)	
Espesor		6,5 ± 0,3	
Rectitud de lados	Longitud	1200,0 ± 0,15% (O Máx ± 0,8)	
	Ancho	600,0 ± 0,15% (O Máx ± 0,8)	
Rectangularidad	Longitud	1200,0 ± 0,15% (O Máx ± 1,5)	
	Ancho	600,0 ± 0,15% (O Máx ± 1,5)	
Curvatura/Arqueado	Curvatura central	1341,6 ± 0,15% (O Máx ± 1,8)	
	Curvatura del borde	1200,0 ± 0,15% (O Máx ± 1,8)	
	Deformación	1341,6 ± 0,15% (O Máx ± 1,8)	
Calidad de superficie		Mínimo 95% de baldosas debe estar libre de defectos	

Formato 60x120

Porcelanato | Espesor 7,0 mm | Rectificado



MARBLE OXFORD PULIDO GLOSS



Formato 60x120

Porcelanato | Espesor 7,0 mm | Rectificado

CONTRACTILE